**EUROPEAN PATENT OFFICE** 

# Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

58192338

**PUBLICATION DATE** 

09-11-83

APPLICATION DATE

07-05-82

APPLICATION NUMBER

57075353

APPLICANT: HITACHI LTD:

INVENTOR:

SHIMADA SHIGERU:


INT.CL.


: H01L-21/60-H01L-21/94

TITLE

SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS

**MANUFACTURE** 





ABSTRACT :

PURPOSE: To process a protective film stably and efficiently, and to protect a junction pad around a junction region as a foundation effectively by forming a film, an etching rate thereof is sufficiently smaller than the protective film, to the surface of the pad.

CONSTITUTION: An SiO<sub>2</sub> film 2 and a PSG film 3 are superposed onto an Si substrate 1, and the Al pad 4 is formed. An anode oxide film 5 is formed thinly on the surface of the pad 4, and coated with an SiO<sub>2</sub> film 6 through a plasma method. The surface is coated with a resist mask 7 and the film 6 is etched, and the junction region 8 is formed. The pad 4 is protected at that time because the etching rate of the  $Al_2O_3$  film 5 is sufficiently later than the SiO<sub>2</sub> film 6, wet type etching is enabled even when the film thickness or etching rate of the film 6 varies, SiO2 can be processed stably, and stepped difference around the region 8 is made gentle. The Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> film 5 is removed through etching by sulfamic acid, the pad 4 is exposed, a wire 9 is joined, and the device is completed.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭58-192338

⑤ Int. Cl.³H 01 L 21/60 21/94 識別記号

庁内整理番号 6819-5F 7739-5F 砂公開 昭和58年(1983)11月9日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 3 頁)

### 効半導体装置及びその製造方法

の特 顧 昭57-75353

②出 頭 昭57(1982)5月7日

⑫発 明 者 島田茂

小平市上水本町1450番地株式会

社日立製作所武蔵工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号\_\_\_\_

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

#### 朔 細 書

## 発明の名称 半導体装置及びその製造方法 特許積水の節囲

1. ポンディング領域を残してポンディングパッドがパッシペーション族によって被優されている 半導体装置において、前記ポンディング領域周辺 の前記ポンディングパッドの表面に、前記パッシペーション族よりも充分にエッチング速度の小さ い被膜が形成されていることを特徴とする半導体 装置。

2. 半導体基体上にポンディングバッドを形成する工程と;このポンディングパッドの少なくとも上面に、その上に被着するパッシペーション膜よりも充分にエッチング速度の小さい被膜を形成する工程と;この破膜上を含む全面に前記パッシペーション膜を被着する工程と;このパッシペーション膜のうちポンディング領域の部分をエッチングで除去する工程と;この除去部分における前記被膜の鼻出部分を除去する工程とを有することを特徴とする半導体要置の製造方法。

### 発明の詳細な説明

本発明は半導体装置及びその製造方法に関する ものである。

ホットエレクトロンによるVthシフト(しきい 値電圧の変動)はパッシペーション膜に依存性が ある。例えば、ブラスチック用パッシペーション 膜としてブラズマ析出法による窒化シリコン膜を 使用する場合、上記 Vth シフトは大きくなり、望 ましくない。このため、本発明者は、上配盤化シ リコン膜に代わるパッシペーション膜としてブラ メマ析出法による酸化シリコン膜(以下、P-SiO と称する)を検討した。しかし、このP-SiU はVthシフトが小さくて特性的には良好であるが、 そのエッチング速度又は時間、及びその被着時の 膜厚にばらつきがあり、しかもウエットエッチン グを行なうと 下地のポンディングパッド(アルミ ニウム)がヒロック部分(パッド面に存在する小 突起)からエッチングされて小孔が生じ、この小 孔から下地のリンガラス膜のリンが上方へ格出し、 パッド腐食を引起す原因となることが判明した。

45.1

従って、本発明の目的は、V<sub>th</sub>シフトを小さく すると共に、パッシペーション膜を効率良く安定 に加工し、しかも下地のパッドを有効に保護する ことにある。

以下、本発明の実施例を図面について詳細に説明する。

本実施例によるパッド構造及びその作成方法を その作成プロセスに沿って説明すると、まず編1 図のように、半導体基板1の一主面に設けたフィールドSIOx 膜2上にリンガラス膜3を形成し、 更に全面に真空蒸着技術で付着したアルミニウム をフォトエッチングでパターニングしてアルミニウムのポンディングパッド4(及びその配線)を 形成する。

次いで第2図のように、アルミニウムパッド4の表面を特に陽極酸化技術で酸化して薄い酸化アルミニウム被膜5を形成する。勿論、この被膜はパッド4に連なるアルミニウム配線の表面にも形成される。前述の陽極酸化アルミニウム被膜は、フォトエッチング前に、アルミニウム全面に形成

ない易くなる。

次いで第5図のように、ポンディング領域 8 に 露出している酸化物被膜 5 のみをエッチング (エ ッチャントはスルファミン酸でよい)し、パッド 4 の表面を拿出させる。

次いで第6回のように、ポンディングワイャ9 をポンディング領域8のパッド4上に圧着せしめ、 ワイヤポンディングを行なう。

なお、本実施例では、上記した顕著な結果が得られるのは、酸化物被膜5の耐エッチング性(ストッパ作用)によるためである。この被膜5によって、P-SiU膜6は膜厚にばらつきがあって、はカーパーエッチングすることが可能であり、従って安定で効率且い加工が実現でき、パッド保護も同時に図ることができる。また、ファイナルパッシペーション膜としてP-SiOを用いているので、Vihシフトによる特性劣化を防止し得ることは勿論である。

なお、上記の実施例において、酸化物被膜 5 は パット 4 の上面にのみ存在していてもよい。また、 してもよい。

次いで第3図のように、ブラズマ析出法により P-SiO膜6を全面に成長させ、しかる後、第4 盥のように、フォトレジスト7をマスクとしてP - SiO 夏6をエッチングし、ポンディング領域 8を形成する。この場合、バッド4級面の酸化物 被膜 5 は P - SiO 膜 6 より充分にエッチング速 度が小さいために、P-SiO エッチング時にパ ッド4を保護する働きがある。従って、P-SiO エッテングにウエットエッチングを適用しても、 P-SiO 膜6のみを選択的にエッチングできる ことになり、下地のパッド4は既述した如くにエ ッチされることはなく、パッドの損傷及びリン落 出によるパッド腐食が生じることはない。しかも、 P-SiO 腹 6 の成長時の膜厚にばらつきがあっ たり、そのエッチング速度にばらつきが生じても、 従来困難であったウエットエッチングが可能とな り、安定にP-SiOを加工できる。ウエットエッ チングによって、ポンディング領域8の周辺段差 が緩やかとなり、後記のワイヤポンディングを行

他の処理法によって、パッド4の表面には酸化アルミニウム以外の同様の性質を有する表面破膜を 形成することができる。

#### 図面の簡単な説明。

第1図,第2図,第3図,第4図,第5図及び 第6図は本発明の実施例による構造をその製造プロセス順に説明するための各断面図である。

4…アルミニウムバッド、5…酸化物被膜、6 …P-SiO 膜、8…ポンディング領域、9…ポ ンディングワイヤ。

代理人 弁理士 存 田 利 奉記

